

FICHA TÉCNICA

AGUAPLAST[®] EXTERIOR

Massa fina para reparação sobre cimento e betão, para exterior

- Excelente dureza
- Acabamento fino e branco
- Tempo de trabalho extenso: 2 horas

Propriedades e vantagens

- Excelente dureza e coesão.
- Acabamento muito fino para reparações em exteriores. Branco.
- Tempo de trabalho extenso: a pasta pode ser utilizada durante 2 horas a 20°C.
- Fácil aplicação. Permite a reparação de cantos sem necessitar da utilização de moldes de madeira.
- Grande aderência. Aplica-se diretamente sobre betão e cimento, não requer pontos de aderência.

Áreas de aplicação

Trabalhos exteriores e interiores sobre superfícies de cimento, betão e tijolos:

- Enchimento de fendas e buracos.
- Alisamento de superfícies.
- Reparação em chãos, escadas e esquinas de cimento.
- Fixação e encravamento de elementos: balaustradas de varandas, escadas de incêndio, etc.

Preparação do suporte e aplicação

1. Suporte

As superfícies devem estar limpas, secas e sem manchas de gordura ou ceras e preparadas para suportar cargas, isentas de agentes "separadores". Decapar as pinturas antigas em mau estado. Isolar as superfícies muito absorventes com um primário adequado. Proteger e isolar e proteger os metais com primário Todo Terreno. Humedecer a superfície antes de aplicar.

Não aplicar sobre gesso, madeira ou pinturas antigas.

2. Aplicação

Dispersar em água na proporção de 3 partes de Aguaplast Exterior e 1 parte de água, amassando até obter uma pasta uniforme. Deixar repousar 15 minutos e, se necessário, juntar um pouco de pó para obter a consistência desejada. Esta pasta pode ser utilizada durante 2 horas a 20°C. Não amassar novamente depois de iniciada a consolidação. Para grandes recheios se pode misturar com areia de grão 0-4 mm em proporção 2 - 1. Pintar após secagem total.

3. Ferramentas

Talocha ou espátula. Limpar as ferramentas com água.

AGUAPLAST EXTERIOR

Preparação do suporte e aplicação

4. Armazenamento

Bem fechado protegido da humidade e de temperaturas extremas, mínimo 12 meses.

5. Precauções

Não aplicar em pleno sol nem a temperatura inferior a 5°C. Não remover

depois de iniciado o fraguado. Não é um cimento impermeabilizante, pelo que não deve ser aplicado sobre superfícies húmidas já que não assegura uma barreira à água. Produto alcalino: recomenda-se o uso de luvas.

Dados Técnicos

Produto		Características Técnicas	
Embalagem	Caixa de cartão 1,5 kg com saco de plástico interior	Classificação	AFNOR NFT 36 005 famille IV classe 4b: betume de tinta à água para exteriores
Forma	Pó	Ligante	Resinas
Cor	Branco	Densidade	aprox. 1,50 gr/cm3
Armazenamento	Bem fechado. Armazenar protegido da humidade e de temperaturas extremas.	Granulométrica	< 500µ
Aplicação		pH	12,5 ± 1
		Dureza	61 Shore C
	Temperatura	Eliminação	Consultar as observações e advertências sobre as medidas de proteção e eliminação na ficha de dados de segurança.
	Consumo		
	Mistura		
	Tempo de trabalho		
	Pintado		
	Espessura		
	Limpeza de ferramentas		



Observações gerais

Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso

de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico. L-80

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es

