



Tinta acrílica monocomponente para marcação de pavimentos.

- Para sinalização e marcação de estradas, estacionamentos, áreas de armazenamento, passadeiras, etc. Obras novas e renovações.
- Brilho: **Mate**
- Suportes: **Betão, cimento, revestimentos betuminosos, asfalto e pinturas antigas compatíveis**
- Cores disponíveis: **Branco, amarelo**
- Outras cores sob pedido especial: **Azul, vermelho e preto**



PROPRIEDADES

- Produto pronto a aplicar
- Fácil aplicação
- Secagem muito rápida
- Aplicável em alta espessura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Rendimento:** 2 a 4 m²/l
- **Secagem ao tato:** 5 minutos
- **Secagem total:** 30 min, espessura seca 150 µm (circulável)

(Obs.: 20°C e Hr 65%, Depende das condições climáticas durante a aplicação e da espessura seca depositada)

- **Densidade:** 1,60 ± 0,1 (20°C)
- **Ponto de inflamação:** < 21°C
- **Teor de sólidos (em volume):** 55 ± 2 %
- **Espessura seca:** 150 a 250 µm/demão

*Amarelo sem diluição; Os valores de COV indicados levam em consideração os nossos corantes e diluentes recomendados.

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l. Este produto contém no máx. *384 g/l COV.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Após preparação as superfícies devem estar bem secas e curadas, coesas, sem fissuras, desengorduradas, isentas de poeiras, partículas não aderentes.

- Realizar uma lixagem em toda a área a pintar, seguida de uma limpeza geral.
- Proceder a todas as reparações necessárias.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar bem o produto antes de aplicar.
- Adicionar diluente 21-06 nas seguintes proporções:
 - Trincha e rolo: 0 a 2%;
 - Pistola airless, bico 19 a 23/1000', pressão 200 a 250 bar: 0 a 10%.

APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas, aplicar 1 a 2 demãos de produto.

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo, pistola airless.

LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Diluente 21-06.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

- A temperatura da superfície deve estar entre 5°C e 30°C e a 3°C acima do ponto de orvalho.
- Ficha de dados de segurança disponível mediante solicitação.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- Não aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e temperatura ambiente inferior a 10°C ou superior a 30°C.
- CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS: Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém
www.dyrup.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

