



Enkolan Tela líquida

para uma segurança a longo
prazo em áreas sensíveis

**A alternativa
livre de solventes**

www.enke-werk.de



Enkolan

Porque cada área de reabilitação tem exigências próprias!

Telas líquidas da Enke têm múltiplas possibilidades de aplicação na área das coberturas, varandas e terraços. No entanto também não são raras as aplicações em áreas sensíveis, como por exemplo infantários, hospitais ou lares de idosos. O sistema de impermeabilização e revestimento Enkolan 1K LF corresponde na perfeição a estas áreas de aplicação.

É constituído por três produtos, que estão concebidos em particular para a impermeabilização e o revestimento de varandas, caves, despensas, escadas e halls de entrada: Enkolan Impermeabilização 1K LF, Enkolan Revestimento 1K LF e Enkolan Selagem 1K LF.

Os três produtos distinguem-se pelas seguintes características:

livre de solventes + inodoro + monocomponente

Devido à excelente aderência do sistema Enkolan sobre várias bases, em alguns casos é possível abdicar do primário. A forma e a aplicação são idênticas aos sistemas já conhecidos Enkopur® e Enketop. Antes de iniciar os trabalhos a base deve ser bem limpa. O Enkolan Impermeabilização 1K LF é aplicado em combinação com a armadura composta pelo geotêxtil Polyflex e após secagem é coberto com o Enkolan Revestimento 1K LF. A superfície pode depois ser decorada com flocos Enketop e posteriormente selada com Enkolan Selagem 1K LF. O novo sistema da Enke é indicado em particular para o interior.



Enkolan

Anwendungsbeispiele



Enkolan

Dados técnicos



	Enkolan Impermeabilização 1K LF	Enkolan Revestimento 1K LF	Enkolan Selagem 1K LF
Base:	Poliuretano terminado em silano	Poliuretano terminado em silano	Poliuretano terminado em silano
Densidade:	1,3g/cm ³ com 20°C	1,4g/cm ³ com 20°C	1,1g/cm ³ com 20°C
Viscosidade:	ca. 6000 mPas/20°C	ca. 8000 mPas/20°C	ca. 3000 mPas/20°C
Tempo para criar uma película:	ca. 1 h a 20°C e 60% humidade relativa	ca. 1 h a 20°C e 60% humidade relativa	ca. 1-2 h a 20°C e 60% humidade relativa
Cor:	cinza	cinza	incolore
Validade de armazenagem:	no min. 12 Meses	no min. 6 Meses	no min. 6 Meses
Embalagem:	balde metálico de 12,5kg, 4kg	balde metálico de 12,5kg	balde metálico de 3kg
Consumo:	min. 3kg/m ²	min. 3kg/m ²	ca. 200 - 400g/m ²
Aplicação:	a frio com um rolo de lã	a frio com um rolo de lã, espátula lisa ou espátula dentada	a frio com um rolo de lã ou espátula dentada