

FICHA DE PRODUTO

ENKOPUR®

RESUMO	Revestimento final para coberturas sem juntas, altamente elástico, aberto à difusão do vapor de água e resistente às intempéries. Funciona, em combinação com a rede POLYFLEX da ENKE, como impermeabilização segura e duradoura em coberturas, remates e pontos singulares. Indicado não só para coberturas betuminosas envelhecidas, como também para coberturas com membranas ou metálicas, em particular para zonas de empoçamento ou acumulação de águas, como p. ex. caleiras ou saídas de água.	
COMPOSIÇÃO	Tela líquida de poliuretano monocomponente. Resistente às influências atmosféricas e composta à base de pré-polímeros PUR de elevada qualidade e comprovados na prática.	
PROPRIEDADES	O ENKOPUR é auto-vulcanizante por acção com a humidade do ar e apresenta uma excelente aderência nas superfícies de coberturas mais comuns. Através da utilização de pré-polímeros PUR especiais, é alcançada uma resistência excepcional às influências atmosféricas e ao envelhecimento. O ENKOPUR tem uma elasticidade permanente óptima e não enrijece com o envelhecimento ou com temperaturas extremamente baixas (elasticidade permanente com temperaturas abaixo de -35°). A extraordinária permeabilidade ao vapor de água, com um factor de difusão $\mu=1.550$, permite que camadas húmidas de isolamento térmico possam secar por completo com o decorrer do tempo. Devido às propriedades de cura através da acção com a humidade do ar, é garantida uma rápida protecção contra a água da chuva.	
APLICAÇÃO	A aplicação é feita a frio com rolo ou rodo de borracha. Para mais informações é favor consultar as nossas instruções de aplicação detalhadas, fornecidas separadamente.	
DADOS TÉCNICOS	Base	Pré – Polímeros PUR
	Forma	líquido, tixotrópico
	Cor	cinza prata (outras cores sob consulta)
	Ponte de fissuras	em conformidade com norma EOTA
	Resistencia às influências atmosféricas	em conformidade com norma EOTA
	Densidade	ca. 1,4 g/cm ³ com 20 °C
	Tempo para criar uma película	ca. 2 horas a 20°C e 60% humidade relativa
	Factor de difusão de vapor de água	μ = ca. 1.550
	Resistência ao fogo	B 2
	Certificação em conformidade com DIN 18195	sim
	Certificação técnica europeia (ETA)	sim
	Certificação FLL	sim
	Resistência ao granizo	HW 5* (http://www.praever.ch)
	Ceritificação British Board of Agrément (BBA)	sim
CONSUMO	ca. 3,0kg/m ² (impermeabilização, com rede POLYFLEX).	
EMBALAGEM	Latas de 25 kg, 12,5 kg e 4 kg.	
ARMAZENAMENTO	Deve ser armazenado em local seco e fresco e com a embalagem herméticamente selada.	
VALIDADE	No mínimo 9 meses em embalagem selada.	
RECICLAGEM	Para um processamento de acordo com a legislação aplicável, as embalagens devem ser esvaziadas completamente após a última retirada do produto, preferencialmente com uma espátula (para que não pinguem). Embalagens metálicas totalmente esvaziadas podem ser encaminhadas aos receptores autorizados. A empresa ENKE indica estes receptores, quando solicitada ou os mesmos podem ser encontrados na internet sob: http://www.apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx . Aderências húmidas e restos maiores de produtos em recipientes metálicos devem ser reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos se trata de resíduos especiais.	

Os conteúdos desta descrição de produto estão de acordo com os nossos conhecimentos actuais e as experiências feitas na prática. As nossas indicações e conselhos não retiram ao aplicador a responsabilidade de se certificar se os nossos produtos são apropriados para a aplicação planeada. Para o revestimento ou a reabilitação de superfícies desconhecidas ou fora do comum é importante consultar previamente a fábrica. Visto que uma aplicação correcta está fora da nossa esfera de influência, apenas podemos assumir a garantia para um produto sem defeitos. Esta exclui expressamente defeitos de aplicação e os daí resultantes prejuízos. Com esta descrição de produto todas as anteriores deixam de ter validade.