

1. DESCRIÇÃO

O **REDUR FIX** é uma argamassa seca, formulada a partir de ligantes hidráulicos, agregados siliciosos e calcários e adjuvantes, destinada a constituir ponte de aderência, camada de salpico ou chapisco sobre os mais diversos tipos de suporte correntes na construção. O **REDUR FIX** dispõe de propriedades de aderência e durabilidade particularmente adaptadas à função a que se destina.

O **REDUR FIX** é especialmente vocacionado para projeção com máquina ou aplicação manual.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **REDUR FIX** utiliza-se sobre suportes de alvenaria de tijolo, bloco de betão e betão para efetuar chapisco ou salpico prévio à aplicação de argamassas de reboco da linha **REDUR**.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pó	Valor	Norma
Granulometria	< 1,2 mm	EN 1015-1
Aspeto	Pó Cinzento	-
Produto em pasta	Valor	Norma
Água de amassadura	16,0 ± 1,0 %	EN 1016-3
Consumo teórico (espessura de aplicação média de 4 mm)	5,50 kg/m ² /4 mm	-
Produto Endurecido	Valor	Norma
Massa volúmica	1650 ± 150 kg/m ³	EN 1015-10
Resistência à compressão	≥ 18 MPa	EN 1015-11
Aderência ao tijolo / Modo de fratura	≥ 0,6 MPa / A e B	EN 1015-12
Capilaridade	W _c 0	EN 1015-18
Permeabilidade ao vapor de água	≤ μ 35	EN 1015-19
Reação ao fogo	Classe A1	EN 988-1

Condutibilidade térmica	0,61 W/(m.K) (P=50%)	NP EN 1745
-------------------------	----------------------	------------

4. APLICAÇÃO**a) Preparação de suportes**

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

Particularmente, em tempo seco, deverá proceder-se ao humedecimento dos suportes por rega.

Em suporte de betão deve ter-se especial cuidado quanto à sua prévia limpeza e desengorduramento por ser frequente encontrar estas superfícies com descofrantes demasiado gorduroso e portanto, de aderência muito diminuída.

b) Preparação da argamassa

O **REDUR FIX** deve ser amassado em equipamento de projeção com pré-amassadura do produto.

Em máquinas sem doseamento automático de água amassar o **REDUR FIX**, na proporção de 3,75 a 4,25 litros de água potável por cada saco de 25 kg.

Em máquinas com doseamento automático de água regular o caudal mínimo de água que permita uma boa trabalhabilidade.

Utilizar água isenta de impurezas e não adicionar quaisquer produtos à argamassa.

c) Aplicação

O **REDUR FIX** deve ser aplicado numa única camada, com cerca de 4 a 5 mm de espessura, criando uma superfície rugosidade aderência ao posterior reboco.

O reboco deve ser aplicado sobre a camada de **REDUR FIX** após o endurecimento deste, cumprindo os requisitos das boas práticas deste tipo de aplicação.

d) Restrições

O **REDUR FIX**, por se tratar de uma argamassa hidráulica, não deve ser aplicada a temperaturas ambiente e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.

Não aplicar sobre betão contaminado com óleos descofrantes.

e) Conselhos complementares

- A água de amassadura deve ser isenta de impurezas (argila, matérias orgânicas), devendo, de preferência, ser potável;
- Não reamassar uma vez iniciado o seu processo de presa;
- Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, devendo o **REDUR FIX**, ser aplicado tal como é apresentada na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Sacos de papel de 25 kg em paletes plastificadas de 60 sacos.


Validade

6 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.



Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de outubro 2021
FT.02018.03