



F431.es



Construcción en seco

01/2012

F431.es Knauf Estrichgrund

Imprimación base para acabados de superficies absorbentes en suelos

Material

Composición

La imprimación Knauf Estrichgrund, es una dispersión plástica acuosa, modificada..

Consumo (sin disolver)

Sobre moreto autonivelante: ap. 150 g/m²
Sobre soleras yeso con fibras: ap. 50 g/m²

Almacenaje

Conservar en el envase original, en lugar cubierto, fresco, cerrado y protegido de las heladas.

Tiempo máximo de almacenaje: 12 meses en cubos cerrados.

Campo de uso

Knauf-Estrichgrund es una imprimación que sirve para regular la absorción, mejorar la adherencia y proteger contra la humedad en suelos minerales, tanto en interiores como exteriores, antes de dar un acabado. También se utiliza como imprimación de suelos brutos como morteros u hormigones. Dependiendo de la superficie, puede ser disuelto con agua, antes de su aplicación.

Embalaje

En cubos de 10 kg. Código: 00005355

Propiedades

- Regulador de absorción
- Lista para su uso
- Alto rendimiento
- Libre de disolventes y APEO

F431.es Knauf Imprimación Estrichgrund

Forma de trabajo, datos técnicos, tiempo de secado, acabados



Forma de trabajo

Preparación

- La superficie base deberá estar seca (aún en exteriores), firme, libre de polvo y cualquier otro material (aceites, pinturas, ceras, desencofrantes o agente disociador).
- Eliminar las partes sueltas o mal adheridas y reparar los desperfectos e irregularidades, así como las superficies brillantes.

Amasado

- El producto viene listo para su uso.
- Dependiendo de la aplicación, diluir con agua según la tabla adjunta.
- Se recomienda hablar antes con el responsable de los acabados a ser aplicados, para determinar el grado de absorción necesaria. Es importante realizar una prueba previa.

Aplicación

- Aplicar el producto sobre la superficie a tratar, con brocha o rodillo, extendiéndolo de modo a que quede una película fina.
- Dejar secar como regla, durante 24 hs.
- Limpiar las herramientas con agua abundante de forma inmediata, después de su aplicación.
- No mezclar con otros materiales, para su aplicación, ya que pueden variar sus características.
- Los tiempos de secado, dependen de la cantidad de humedad y de la temperatura ambiente, pudiendo variar los valores indicados en función de estos parámetros.
- No se recomienda utilizar el producto proveniente de envases ya abiertos durante un tiempo.

Características

- De color verde oscuro
- Consistencia líquida
- Aplicación con brocha o rodillo

Tiempo de secado

El tiempo de secado es de aprox. 24 hs., a temperatura ambiente de 23°C y humedad relativa de 50%

Clima / Temperatura de trabajo

No se deberá aplicar con temperatura ambiente inferior a 5 °C.

Precauciones

- Aplicar con brocha o rodillo
- Lavar las herramientas con agua

Consumo de materiales: Por cada mano de aplicación(en m²/l por mano) sin tener en cuenta las pérdidas

Superficie base	Acabado final a recibir	Mezcla: Estrichgrund - agua
Hormigones y morteros en bruto	Morteros de silicato cálcico o autonivelantes	1 : 1
Morteros autonivelantes de sulfato cálcico	Morteros autonivelantes, moquetas, alicatados	1 : 1
Knauf Brío Knauf Tecnosol	Morteros autonivelantes, moquetas, alicatados	1 : 1

Si la superficie base es muy absorbente, se podrá variar la disolución utilizando 2 partes de agua por 1 de Estrichgrund.

Knauf
Atención al cliente:
- Tel.: 902 440 460
- Fax.: 91.766 13 35

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid

El coste de la llamada es de 0,0887 €/min. durante el primer minuto y 0,0688 €/min. los restantes, llamando desde un teléfono fijo desde España. Las llamadas desde un móvil o internacionales, son las fijadas por el operador.



www.Knauf.es

Código: 0103020503
Edición: 01/2012

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son el resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Estas normas de utilización, deben ser tenidas en cuenta por quienes harán uso del mismo. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.