

Ficha técnica

Malla de revocos 110 gr.

Ancho	100 cm.
Longitud	50 m
Peso	110 ± 6 gr/m ²
Luz de malla	10,0 x 10,0 mm
Color	Azul / blanca
Densidad lineal	Urdimbre: 180 tex Trama: 550 tex
Método de hilado	Leno
L.O.I.	18 ± 2 %
Resistencia a la tensión	Urdimbre: 900 N/ 5 cm. Trama: 1000 N/ 5 cm.
Resistencia a la tensión después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 450 N/5 cm. Trama: 500 N/5 cm.
Elongación	Urdimbre: 3,5 % Trama: 3,5 %
Elongación después de 28 días en una disolución al 5% de Hidróxido de Sodio	Urdimbre: 3,5 % Trama: 3,5 %
Características	Adecuado para su uso en el refuerzo de cemento, asfalto, mármol, terrazas, paredes exteriores e interiores, etc.

Los datos descritos en esta ficha técnica son de carácter informativo y han sido facilitados por el fabricante del material, en base a ensayos técnicos. REGARSA no se hace responsable de un mal uso de sus productos y recomienda que el cliente realice sus propias pruebas en las condiciones reales de utilización.



C/ Agustín Durán, 4 - 28028 Madrid - Tfno. 91 726 14 11 - Fax: 91 361 17 08

www.regarsa.com - regarσα@regarσα.com