

1. DESCRIÇÃO

O **ISOVIT REV SLS** é um revestimento à base de silicatos, granulados naturais selecionados e com elevada proteção contra o desenvolvimento de fungos e algas, constituindo um acabamento final texturado, disponível em 3 granulometrias e uma vasta gama de cores.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **ISOVIT REV SLS** é utilizado como camada de acabamento final de sistemas de isolamento térmico projetado **ISODUR**, nos sistemas ETICS **ISOVIT** (**ISOVIT CLÁSSICO**, **ISOVIT KI**, **ISOVIT CORK** e **ISOVIT WF**) ou em fachadas revestidas com rebocos hidráulicos correntes do tipo **REDUR** ou **REABILITA**.

O **ISOVIT REV SLS** está disponível nas granulometrias 0,7, 1,2 e 1,5 mm, possibilitando a obtenção de acabamentos com texturas distintas. Aplica-se sobre o primário **ISOVIT AD 20 SLS** que, graças à sua elevada alcalinidade, impede a formação de fungos e algas. Funciona igualmente como regulador cromático, prevenindo o aparecimento de manchas. O **ISOVIT REV SLS** está disponível em 16 cores de catálogo, sendo possível personalizar a tonalidade mediante consulta prévia dos serviços técnicos da **SECILTEK**.

Para utilizações não correntes ou sobre suportes particulares, aconselhamos o contacto com o nosso Serviço Técnico e Comercial.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pasta	Valor
Granulometrias	< 0,7 mm – ISOVIT REV SLS 0.7 < 1,2 mm – ISOVIT REV SLS 1.2 < 1,5 mm – ISOVIT REV SLS 1.5
Massa volúmica	1650 - 1750 kg/m ³ (consoante a granulometria)
Consumo teórico	0,7 - 2,2 kg/m ² (consoante a granulometria)
Tempo de acabamento*	10 a 20 minutos
Tempo de secagem* (em função da temperatura e humidade)	4 a 6 horas
Viscosidade*	7000000 - 8000000 (consoante a granulometria)

*Os dados fornecidos são obtidos em condições normalizadas, podendo oscilar em função das condições de temperatura e humidade do local de aplicação.

4. APLICAÇÃO

a) Preparação de suportes

Os suportes devem estar isentos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

Preparar os suportes mediante a aplicação do primário **ISOVIT AD 20 SLS**.

Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de edifícios sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

b) Aplicação

Antes da aplicação, o **ISOVIT REV SLS** deve ser agitado até à completa homogeneização das cargas minerais. O **ISOVIT REV SLS** pode ser aplicado após, pelo menos, 6 a 8 horas da aplicação do primário **ISOVIT AD 20 SLS**.

A espessura da camada aplicada corresponderá à dimensão máxima do granulado.

Deve utilizar-se uma talocha metálica lisa para aplicar o **ISOVIT REV SLS** em toda a superfície a revestir. Num estado inicial de secagem, deve proceder-se à obtenção da textura desejada do acabamento **ISOVIT REV SLS** com a passagem da talocha de plástico, em movimentos circulares evidenciando o efeito estético promovido pela granulometria.

De forma a minimizar as juntas de trabalho, deverá assegurar-se, sempre que possível, a execução de panos completos. As equipas deverão estar dimensionadas em função da dimensão das áreas a revestir e geometria da obra, por forma a que a aplicação seja contínua num mesmo pano.

c) Restrições

O **ISOVIT REV SLS** não deve ser aplicado com temperatura ambiente e de suporte inferior a 5 °C e superior a 30 °C e humidade relativa do ar superior a 75%. Fora destes intervalos, o produto pode demorar demasiado tempo a atingir a secagem adequada, podendo originar patologias. Este produto não deverá ser aplicado caso sejam previstos fenómenos de precipitação, durante os 2 dias seguintes.

É recomendável proceder-se à proteção das fachadas através de redes de sombreamento, de modo a impedir que a ação direta do sol e do vento provoquem variações nos tempos de secagem do produto.

Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinação inferior a 45 graus.

Não adicionar quaisquer outros produtos, devendo o **ISOVIT REV SLS** ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 25 kg em paletes plastificadas de 33 baldes.

Validade

12 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;

ISOVIT REV SLS

REVESTIMENTO DECORATIVO DE SILICATOS COM ACABAMENTO TEXTURADO

- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

	ISOVIT REV SLS EN 15824:2017 Reboco à base de ligantes orgânicos de fabrico industrial para utilização em interiores e exteriores Declaração de desempenho DOP.13024
---	--

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Julho 2024
FT 13024.01