

NATURAL LIME NHL 3,5

NHL 3,5 – CAL HIDRÁULICA NATURAL

1. DESCRIÇÃO

A **Secil NATURAL LIME NHL 3,5** é uma cal hidráulica natural, ligante hidráulico constituído por silicatos e aluminatos de cálcio e hidróxido de cálcio. Obtém-se por cozedura de calcário margoso, seguida de moagem. A **Secil NATURAL LIME NHL 3,5** é classificada como NHL 3,5 segundo a NP EN 459-1.

A **Secil NATURAL LIME NHL 3,5** é um ligante singular, pois além da presa hidráulica, apresenta também presa aérea, obtida por carbonatação com o CO₂ atmosférico.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

Na fabricação de argamassas, como único ligante ou em mistura com outros ligantes hidráulicos ou aéreos, conferindo-lhes trabalhabilidade e flexibilidade, reduzindo significativamente a retracção das argamassas hidráulicas (p.ex. argamassa de reboco, acabamentos ou caldas de injeção de alvenarias antigas).

Na fabricação de argamassas de reabilitação, como único ligante, em execução de rebocos exteriores e interiores sobre suportes antigos.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características Químicas	Valor	Norma
Cal disponível Ca(OH) ₂	≥ 25,0 %	EN 459-1
Sulfato	≤ 2,0 %	EN 459-1
Características Físicas	Valor	Norma
Cor	Beje	-
Água livre	≤ 1,0 %	EN 459-1
Baridade	0,60 ± 0,05 kg/dm ³	-
Densidade	2,7 g/cm ³	-
Finura	90 µm ≤ 15,0 % 200 µm ≤ 5,0 %	EN 459-1

Expansibilidade	$\leq 2,0 \text{ mm}$	EN 459-1
Penetração	$> 10 \text{ mm e } < 50 \text{ mm}$	EN 459-1
Teor de ar	$\leq 5,0 \%$	EN 459-1
Tempo de presa Início Fim	$> 1 \text{ h}$ $\leq 30 \text{ h}$	EN 459-1
Características Mecânicas	Valor	Norma
Resistência à compressão (28 dias)	$\geq 3,5 \text{ e } \leq 10,0 \text{ MPa}$	EN 459-1

4. APLICAÇÃO

a) Fabricação de argamassas

A dosagem de **Secil NATURAL LIME NHL 3,5** numa argamassa deve adequar-se ao fim a que se destina. Nas argamassas de reboco e de assentamento, a **Secil NATURAL LIME NHL 3,5**, tem um papel preponderante como único ligante, ver exemplos no ponto 5.

Misturar previamente a **Secil NATURAL LIME NHL 3,5** com o agregado e posteriormente adicionar água na quantidade adequada de forma a obter uma boa trabalhabilidade.

b) Restrições

aplicar argamassas a temperaturas inferiores a $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ e superiores a $30 \text{ }^{\circ}\text{C}$, evitando a aplicação em situações de elevada exposição solar e/ou sob ventos fortes.

Não utilizar argamassas amolentadas ou que tenham iniciado a sua presa.

Evitar a secagem rápida das argamassas, regando o suporte, 1 a 2 horas antes da aplicação e voltando a regar logo que a argamassa se apresente suficientemente resistente. Repetir a rega 1, 2 e 7 dias depois.

c) Conselhos Complementares

- O excesso de água de amassadura é prejudicial às características físicas da argamassa;
- Deve ser sempre utilizada a quantidade mínima de água que permita boa trabalhabilidade;
- A água de amassadura deve estar isenta de quaisquer impurezas (argilas, matéria orgânica), devendo, de preferência, ser utilizada água potável;
- Uma vez determinado o traço a utilizar para a argamassa desejada, manter as dosagens constantes e o tempo de amassadura.

5. TRAÇOS RECOMENDADOS

TRAÇOS DE ARGAMASSA RECOMENDADOS	MATÉRIAS PRIMAS (VOLUME)				ÁGUA	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO (MPa)			MÓDULO DE ELASTICIDADE (MPa) 28 dias
	NHL 3,5	Sílica fina (< 0,6 mm)	Sílica fina (< 1,2 mm)	Sílica de rio (< 2,5 mm)	% peso do total	7 dias	28 dias	90 dias	
Argamassa de revestimento (ligante:agregado) = (1:3)	1	1	1	1	15,0	0,3	0,9	1,5	3300
Argamassa de revestimento (ligante:agregado) = (1:4)	1	1,5	1,5	1	15,0	0,2	0,5	0,6	1970

6. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Sacos de papel de 25 kg em paletes plastificadas; Granel para utilização em sistema de silo.

Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Provoca irritação da pele;
- Provoca danos graves nos olhos;
- Pode provocar irritação respiratória;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção ocular/ proteção facial;
- Evitar respirar poeiras/ vapores.

NATURAL LIME NHL 3,5

NHL 3,5 – CAL HIDRÁULICA NATURAL



SECIL NATURAL LIME NHL 3,5

EN 459-1:2011

Certificado: 1328-CPR-0215

Cal Hidráulica Natural – NHL 3,5

Declaração de desempenho DOP.14002

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorrecta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de maio de 2019

FT.14002.01