

ESPUMA MANUAL PARA TELHAS

Data: 13/01/12

Pág. 1 de 2

Dados técnicos:

Base	Poliuretano
Consistência	Espuma estável
Sistema de endurecimento	Polimerização pela humidade do ar
Formação de pele	Ca. 8 min. (20°C/65% H.R.)
Tempo de secagem	Sem pó, após 20-25 min. para um cordão de 30mm (20°C/65% H.R.)
Tempo de endurecimento	1 hora para espessura de 30mm a 20°C
Rendimento	1000 ml produz 35 a 40L de espuma curada
Encolhimento	Nenhum
Expansão posterior	Nenhuma
Estrutura celular	Ca. 70% a 80% de células fechadas
Densidade Específica	Ca. 25 kg/m ³
Intervalo de Temperaturas	-40°C a +90°C (endurecida)
Caráter espumoso	Tixotropo



Descrição:

Soudal Espuma para Telhas é uma espuma adesiva para a fixação de telhas, pronta a utilizar, para aplicação manual. Possui qualidades mecânicas superiores a qualquer outro sistema para a fixação de telhas, como parafusos, pregos ou cimento. Os gases propulsores são completamente inofensivos para a camada de ozono. Cor: cinzenta.

Características:

- Fixação ultra-rápida de telhas
- Substitui parafusos. Reduz o custo em comparação com o sistema tradicional
- Colagem perfeita de telhas a todos os suportes, como betão, ladrilhos, metal, madeira, chapas de isolamento, PVC (excepto a PE e a PP).
- Boa resistência ao envelhecimento.
- Peso ligeiro
- Resiste às acções do vento
- Resistência ao gelo e ao calor.
- Secagem rápida, inclusive na presença de humidade

Aplicações:

- Instalação e reparação de telhas de lintel
- Instalação e assentamento das telhas da parede lateral
- Selagem de telhados ondulados

Apresentação:

Cor: cinzento

Embalagem: latas de aerossol de 750ml.

Conservação:

12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Materiais:

Aplica-se a todos os materiais, excepto a PE e a PP.

Os materiais devem estar limpos e isentos de pó e de gorduras.

Tratamento prévio: humedecer bem o material melhora a aderência, acelera o endurecimento e otimiza a estrutura celular.

Modo de Emprego:

Método: Agitar bem a lata de aerossol, antes da sua utilização, pelo menos, durante 30 segundos.

Temperatura de aplicação da embalagem e do ambiente: 5+°C a +30°C

Limpeza: com o produto "Limpador de Espuma" da Soudal, antes da sua cura.

Reparação: com Espuma PU Manual para Telhas

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.

ESPUMA MANUAL PARA TELHAS

Data: 13/01/12

Pág. 2 de 2

Conselhos de segurança:

Há que respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho.

Utilizar luvas e óculos de segurança.

Remover a espuma curada apenas por meios mecânicos, nunca queime a espuma.

Consulte a etiqueta do produto para mais informações.

Certificações:

- Resistência à aderência, segundo UNE 83.822.95

- Resistência aos ciclos gelo-degelo, segundo UNE 83.822.95

- Ensaio realizado por CIDEMCO (Centro de Investigação Tecnológica). Informação sobre ensaio N° 11899 e 11900.

Observações:

- Humedecer ligeiramente as superfícies, melhora a cura, a aderência, a estrutura celular e o rendimento.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.