

ROOFTEX V 250

ROOFTEX V 250 é um geotêxtil não-tecido de fibras 100% poliéster, de cor verde, punçoadado mecanicamente mediante agulhas com posterior tratamento térmico e calandrado, utilizado como camada separadora, filtrante, drenante e protetora em construção

VANTAGENS

- Reforço
- Filtração e drenagens
- Separação



REGULAMENTAÇÃO

- Em conformidade com a norma UNE-EN 13249:2001, UNE-EN 13250:2001, UNE-EN 13251:2001, UNE-EN 13252:2001, UNE-EN 13253:2001, UNE-EN 13254:2001, UNE-EN 13255:2001, UNE-EN 13256:2001, UNE-EN 13265:2001. Certificada com a marcação CE n.º 0099/CPR/A42/0093 – 0094 – 0095 – 0096 – 0097.

Geotêxteis Poliéster

A TEXSA PORTUGAL S.A. reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Rolo	ROOFTEX V 250
Largura (m)	2.2
Comprimento (m)	100
Peso aprox (kg)	55
Capacidade /palete horizontal	9 rolos

Armazenamento e manipulação: Armazenar dentro da embalagem original e protegido de intempérie ate ao momento da sua utilização. Evitar movimentações de maquinaria pesada uma vez instalado o geotextil, que possam originar roturas o deslizamentos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	Unidad	Método de ensaio	Toleranc.	ROOFTEX V 250
Gramagem	g/m ²	-	± 5%	250
Composição	%	-	-	100% PES cor verde
Espessura baixa carga 2 kPa	mm	UNE EN ISO 9863-1	± 15%	2
Resistencia à tracção DM	kN/m	UNE-EN ISO 10319	± 15%	3
Resistencia à tracção DT	kN/m	UNE-EN ISO 10319	± 15%	3.6
Alongamento à rotura DM	%	UNE-EN ISO 10319	± 15%	30
Alongamento à rotura DT	%	UNE-EN ISO 10319	± 15%	40
Punçoamento estático (CBR)	N	UNE-EN ISO 12236	-0.1	590
Perforação dinâmica	mm	UNE-EN ISO 13433	0.2	32
Medida de abertura	mm	UNE-EN ISO 12956	± 10%	70
Permeabilidade à água	m/s	UNE-EN ISO 11058	± 10%	44 · 10 ⁻³
Capacidade do fluxo de água eno plano	m ² /s	UNE-EN ISO 12958	± 10%	3,0·10 ⁻⁶
Durabilidade	-	UNE-EN ISO 12226	Durabilidade prevista para um mínimo de 5 anos em solos com 4<pH<9 y una T<25 °C	
Durabilidade	-	UNE-EN ISO 12224	Cobrir em 24 horas depois de instalado	

Geotêxteis Poliéster

A TEXSA PORTUGAL S.A. reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.