

TRANSCOL PASTA DE ESTANHAR EXTERIOR

DESCRIÇÃO

A Transcol Pasta de Estanhar Exterior é uma argamassa micronizada de base cimentícia para obtenção de acabamentos estanhados sobre rebocos.

É aplicada em exteriores e em suportes de reboco novos, conferindo acabamentos lisos.

SUPORTE

Superfícies de reboco fresco mas suficientemente endurecido para receber este tipo de acabamento. Pode ainda ser aplicada sobre rebocos secos, em obra nova, constituindo um estuque.

Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de óleos de descofragem.

O suporte deve ser previamente tratado para evitar o aparecimento de eflorescências.

O suporte não deve apresentar fissuração ativa de significativo desenvolvimento.

Não aplicar sobre superfícies não cimentícias nem em paredes com presença permanente de água ou com infiltrações.

PREPARAÇÃO

Misturar o saco de 20 Kg com aproximadamente 8 a 8,5 litros de água limpa, isenta de quaisquer impurezas, até a obtenção de uma massa homogénea.

Preparar em recipiente estanque, limpo e protegido do sol, vento e da chuva.

Utilizar agitador mecânico de baixa velocidade.

O excesso de água altera as características físicas do produto.

Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc.

A argamassa depois de amassada terá consistência pastosa firme, sem grumos secos.

APLICAÇÃO

Transcol Pasta de Estanhar deve ser aplicada com espátula ou liçosa nas camadas necessárias à obtenção do acabamento pretendido, devendo cada camada ser aplicada logo que a anterior se apresente seca e endurecida.

Deixar a argamassa repousar 10 minutos antes da sua aplicação.

Não amolentar a argamassa.

Não deve ser aplicada a qualquer argamassa que tenha iniciado o seu processo de presa.

CONSUMO TEÓRICO

1,4 a 1,6 Kg/m² /mm

LIMPEZA

Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação com uma esponja levemente humedecida, apenas com água limpa.

Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.

Não utilizar excesso de água durante a limpeza.



SEGURANÇA

Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável e luvas no manuseamento do produto.

Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa.

Não ingerir.

CONSELHOS

ÚTEIS

Temperaturas de aplicação: 5 a 30°C.

Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte.

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa.

ARMAZENAGEM

Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data da embalagem.

APRESENTAÇÃO

Saco de 20 Kg

Balde de 4 Kg

COR

Branco

COMPOSIÇÃO

Ligantes mistos, carbonato de cálcio micronizado, retentor de água não tóxico, aditivos sintéticos, resinas hidrofílicas e humectantes.

DADOS TÉCNICOS

Granulometria	100% passados no peneiro 0,224mm
Água de amassadura	41-45%
Massa Volúmica	700 a 800 Kg/m ³
Tempo de secagem	3 a 4 horas

Resultados obtidos em ensaios normalizados podem variar em função das condições de aplicação