

TRANSCOL CHAPISCO

DESCRIÇÃO

O Transcol Chapisco é uma argamassa usada para revestimentos de paredes e tetos interiores e exteriores, deixando uma superfície porosa para melhor aderência das argamassas de acabamento.

Pode ser aplicado mecanicamente ou manual, bastando adicionar a quantidade correta de água.

SUORTE

Aplicar em alvenaria de tijolo cerâmico, bloco de cimento e betão.

Os suportes devem estar limpos, isentos de poeiras, restos de pinturas, gorduras e de óleos de descofragem.

Se o suporte estiver exposto a sol intenso, humedecer levemente a superfície 20 minutos antes da aplicação, ou em caso de suportes de distinta natureza, aplicar regulador de superfície.

PREPARAÇÃO

Misturar o saco de 30 Kg com aproximadamente 4 a 5 litros de água limpa, isenta de quaisquer impurezas, até a obtenção de uma massa homogênea.

O excesso de água altera as características físicas do produto.

Nunca adicionar outros produtos, tais como adjuvantes, cal branca, etc.

A mistura poderá ser efetuada manualmente, numa betoneira ou numa máquina amassadora.

APLICAÇÃO

Aplicar o Transcol Chapisco numa única camada uniforme, cobrindo toda a parede ou teto, com uma espessura de 3 a 5 mm.

Após a aplicação do Transcol Chapisco esperar 24 horas antes de aplicar a argamassa de acabamento.

Uma vez misturada a argamassa deve ser aplicada antes de decorrer 30 minutos e nunca adicionar mais água após a amassadura.

CONSUMO TEÓRICO

5 a 6 Kg/m²

LIMPEZA

Limpar todos os excessos de argamassa imediatamente após a aplicação com uma esponja levemente humedecida, apenas com água limpa.

Nunca utilizar ácidos na limpeza dos resíduos da argamassa.

Não utilizar excesso de água durante a limpeza.

SEGURANÇA

Recomendada a utilização de máscara de pó para proteção da sílica cristalina respirável e luvas no manuseamento do produto.

Se existir contato com os olhos lavar abundantemente com água limpa.

Não ingerir.



CONSELHOS

Temperaturas de aplicação: 5 a 30°C.

ÚTEIS

Não aplicar com chuva, possibilidade de chuva ou ambiente muito húmido, nem com vento forte.

Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelo nas 24 horas seguintes à aplicação do produto.

Não adicionar qualquer outro tipo de produto à argamassa.

ARMAZENAGEM

Local seco e arejado, sobre palete e nas embalagens de origem fechadas e protegidas, durante 180 dias sobre a data da embalagem.

APRESENTAÇÃO

Saco de 30 Kg

COR

Cinza

COMPOSIÇÃO

Cimento, carbonato de cálcio, areias siliciosas lavadas, aditivos inorgânicos e adjuvantes e aditivos retentores de água.

DADOS TÉCNICOS

	Valores	Norma de referência
Resistências: • Compressão	$\geq 21,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Granulometria	$< 5 \text{ mm}$	-

Resultados obtidos em ensaios normalizados, podem variar em função das condições de aplicação